PAMA

Maszyna do produkcji tektury litej twardej w gramaturach 1000g do 3700g, jednego z najgrubszych dostępnych materiałów na rynku. Tektura z PAMY wykonana jest ze specjalnie dobranej makulatury, charakteryzuje się dużą wytrzymałością i odpornością na uszkodzenia.

Może być wykorzystywana do produkcji mebli tapicerowanych, w przemyśle opakowaniowym, do produkcji segregatorów, okładek klejonych, wysokiej jakości przekładek a nawet w przemyśle obuwniczym i motoryzacyjnym.

Według potrzeb klienta tektura może zostać skalandrowana (wygładzona) i docięta do pożądanego formatu.

Specyfikacja

PAMA – tektura lita twarda:

Gramatura:	1000 – 3700 g/m^2
Wymiary standardowe:	1200 x 1400 mm 1200 x 1050 mm 800 x 1400 mm 800 x 1050 mm 700 x 1000 mm
Wymiary maksymalne:	2400 x 4200 mm

Przechowywanie i transport

Papier należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w pomieszczeniach zadaszonych, zabezpieczających przed wilgocią. Przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczając przed uszkodzeniami mechanicznymi i przemieszczaniem się podczas transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

WARTER
cardboard

WARTER Spółka Jawna
ul. Koralowa 60
02-967 Warszawa
www.warter.pl

Fabryka Papieru i Tektury
WARTER Oddział Tarnówka
Tarnowski Młyn 2A
77-416 Tarnówka
tel./fax 67 266 43 00
sekretariat@warter.pl

Specyfikacja Techniczna
Maszyny Papierniczej PAMA

Z dnia 01.07.2015

Odmiana tektury	jedn.	Tektura lita twarda													
Gramatura	g/m^2	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300
Grubość	mm	1,10	1,20	1,30	1,40	1,50	1,60	1,70	1,80	1,90	2,00	2,10	2,20	2,30	2,40
Gramatura	g/m^2	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700
Grubość	mm	2,50	2,60	2,70	2,80	2,90	3,00	3,10	3,20	3,30	3,40	3,50	3,60	3,70	3,80
Tolerancja gramatury	%	±5													
Tolerancja grubości	mm	±10													
Wilgotność	%	7 do 12													
Max wymiar	mm	2400x4200													
Dopuszczalne odchyłki długości i przekątnych	mm	Wzdłużnego ±5				Poprzecznego ±2					Przekątnych ±3				
Płaskość arkusza 1mx1m	mm	2													
Objętość właściwa	cm3/g	1,0 - 1,1													
pH wyciągu wodnego		7,0 - 7,5													
Wsiąkliwość powierzchniowa wody metodą COOB 60	cm/m^2	150 - 200													
Powierzchnia		DWUSTRONNIE KALANDROWANA													
Pakowanie		Stosy arkuszy na palecie zabezpieczone od dołu folią, równo ułożone, foliowane szczelnie, ważone w (kg), narożniki zabezpieczone kątownikami, taśmowane m.in. w dwóch miejscach													
Rezerwa alkaliczna mol/kg		1,0 - 1,5													
Uszkodzenia mechaniczne:															
1. nierówność obcięcia		NIEDOPUSZCZALNE - nierówne obcięcie, dziury, naderwanie, fałdy, przecięcia, przegniecenie, rozwarstwienie bez użycia siły, zabrudzenie.													
2. dziury															
3. naderwanie, wyrwanie															
4. fałdy															
5. przecięcie															
6. przegniecenie															
7. rozwarstwienie bez użycia siły															
8. zabrudzenia															
Sposób sprawdzania	PN-64/P50 129, PN-65/P-50 130, PN-65/P-50 150, PN-65/P-50 127, PN-55/P-02 002,														
	PN-65/P-50 132, PN-54/P-04 004, PN-EN ISO 534;2007, PN-EN 20535;1996 ISO 10716;1994, PN-84/P-50109														

ISO 9001
ISO 14001
PN-N 18001
BUREAU VERITAS
Certification
No PL 7000473

WARTER
cardboard

Warter Spółka Jawna
Warszawa 02-967 ; ul.Koralowa 60
tel. +48 22 756-85-30
tel./fax: +48 22 885-44-00

Fabryka Tektury:
Oddział Tarnówka 77-416
tel. +48 67 266-40-01
fax: +48 67 488-43-00

NIP: 537-23-89-379
REGON: 060071430
KRS: 0000243034
Raiffeisen Bank Polska S.A.