

350-900 g/m²

Maszyna papiernicza MP1 produkuje teksturę makulaturową litą w arkuszach od gramatury 350g do 900g. Tekstura z MP1 wytwarzana jest poprzez nałożenie na siebie kilku warstw, co wpływa na jej wytrzymałość. Arkusze mogą być wykorzystane m. in. jako przekładka paletowa, w przemyśle opakowaniowym oraz do produkcji teczek archiwizacyjnych i kątowników.

Specyfikacja:

Gramatura:	350 - 900 g/m ²
Wymiary standardowe:	700 x 1000 mm 800 x 1200 mm
Wymiary maksymalne:	1700 x 2000 mm

Przechowywanie i transport

Papier należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w pomieszczeniach zadaszonych, zabezpieczających przed wilgocią. Przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczając przed uszkodzeniami mechanicznymi i przemieszczaniem się podczas transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.




WARTER
cardboard

WARTER Spółka Jawna
Oddział Tarnówka
Tarnowski Młyn 2A
77-416 Tarnówka
tel. +48 67 266 40 01
www.fabryka-tekturny.pl

Właściwości	JM	Wymagania									
Gramatura ($\pm 5\%$)	g/m ²	350	400	450	500	560	630	710	800	900	
Dopuszczalne odchyłki gramatury	%	(±5%)									
Grubość	mm	0,55	0,60	0,65	0,70	0,85	0,90	1,10	1,20	1,30	
Dopuszczalne odchyłki grubości	%	(±5%)									
Wilgotność (nie więcej niż)	%	10%									
Wymiary	mm	wg uzgodnionego zamówienia, max. 1700x2000									
Dopuszczalne odchyłki wymiarów	mm	długość ± 5 , szerokość ± 2									
Powierzchnia		wg uzgodnionego zamówienia, jednostronnie lub dwustronnie gładzona									
Dopuszczalne odchyłki prostokątności	mm	przekątna ± 3									
Wytrzymałość na przepuklenie metodą Mullena zacisk 690 kPa	kPa	390		470		590		690			
Wady niedopuszczalne		nierówne obciążenie, fałdy, przecięcie, przegniecenie, rozwarstwienie, zabrudzenie									

Wymagane parametry wytrzymałości na rozciąganie dla poszczególnych gramatur

Gramatura	Wymagania wytrzymałości na rozciąganie			
	Wzdłużnie MD	Siła zrywania	Poprzecznie CD	Siła zrywania
g/m ²	kN/m	N	kN/m	N
375	9,0	450	5,0	250
400	9,0	450	5,0	250
450	12,0	600	6,0	300
500	12,0	600	6,0	300
560	14,0	700	7,0	350
630	14,0	700	7,0	350
710	14,0	700	7,0	350
800	19,0	950	10,0	500
870	19,0	950	10,0	500




WARTER
 cardboard

WARTER Spółka Jawna
 Oddział Tarnówka
 Tarnowski Młyn 2A
 77-416 Tarnówka
 tel. +48 67 266 40 01
 www.fabryka-tekury.pl